



报告编号: 20-3526

检 测 报 告

产 品 名 称: 防静电活动地板

型 号: HDG.CQ.D

规 格: 602×602×40(mm)

委 托 单 位: 常州俊丰装饰材料有限公司

生 产 单 位: 常州俊丰装饰材料有限公司



信息产业防静电产品质量监督检验中心



产品名称	防静电活动地板		
委托单位 地址	常州市武进区遥观镇工业园区大岸塘807号		
送 检 人	刘金丰	联系电话	13912331862
检测类别	委托检测	样品数量	4 块
到样日期	2020/11/25	检测日期	2020/11/27
结构特征	钢板壳结构,水泥填充,瓷砖面		
检测项目	对地电阻,外观尺寸和允许公差,外观要求,集中荷载(挠度),集中荷载(残余变形),均布荷载(挠度),极限集中荷载		
检测依据	GB/T 36340-2018		
判定依据	GB/T 36340-2018		
仪器设备	08-H1 数字温湿度计,ZC-90D 高绝缘电阻测量仪 XK3190-A12+E/PST-10t 数显测力仪 游标卡尺,百分表,宽座直角尺,塞尺		
检测环境	温度 23℃ 湿度 51%RH		
检测结论	该送检样(产)品经检测, 所检项目符合 GB/T 36340-2018 的要求。 签发日期 2020 年 11 月 30 日		
备注	/		
批准:	宋競男	审核:	宋競男
		检测:	

检测结果汇总表

序号	检测项目名称	单位	一般测试依据和要求	实测结果	本项结论
1	对地电阻	Ω	GB/T 36340-2018 导静电型: $1.0 \times 10^4 \Omega \sim 1.0 \times 10^6 \Omega$ 静电耗散型: $1.0 \times 10^6 \Omega \sim 1.0 \times 10^9 \Omega$	$1.68 \times 10^8 \Omega$	符合
2	外观尺寸和允许公差	mm	GB/T 36340-2018 ①板幅公差: 0 -0.40mm ②板厚公差: $\pm 0.30\text{mm}$ ③表面平面度: $\leq 0.60\text{mm}$ ④邻边垂直度: $\leq 0.30\text{mm}$	①-0.30 ②-0.30 ③0.46 ④0.23	符合
3	外观要求	/	GB/T 36340-2018 贴面及边条应粘接牢固, 不开胶, 板块覆盖层应无色差、斑点和断裂。金属表面采用防腐处理。	符合标准要求	符合
4	集中荷载 (挠度)	mm	GB/T 36340-2018 CQ=1960N Q=2950N P=3560N B=4450N Z=5560N CZ=6675N 挠度: $\leq 2\text{mm}$	中心点: 0.87 边缘中心点: 1.12 对角线四分之一点: 0.61	符合
5	集中荷载 (残余变形)	mm	GB/T 36340-2018 CQ=1960N Q=2950N P=3560N B=4450N Z=5560N CZ=6675N 残余变形: $\leq 0.25\text{mm}$	中心点: 0.05 边缘中心点: 0.08 对角线四分之一点: 0.04	符合
6	均布荷载 (挠度)	mm	GB/T 36340-2018 CQ=9720N/m ² Q=12500N/m ² P=16000N/m ² B=23000N/m ² Z=33000N/m ² CZ=43000N/m ² 挠度: $\leq 2\text{mm}$	0.51	符合
7	极限集中荷载	N	GB/T 36340-2018 CQ $\geq 5880\text{N}$ Q $\geq 8850\text{N}$ P $\geq 10680\text{N}$ B $\geq 13350\text{N}$ Z $\geq 16680\text{N}$ CZ $\geq 20025\text{N}$	中心点: 6902 边缘中心点: 6213 对角线四分之一点: 6570	符合

(以下空白)